



SEALCEM®



SEALCEM® WT LI

Revestimiento protector y endurecedor de alto rendimiento para suelos industriales

SEALCEM® WT LI de Topciment® es un tratamiento de superficie para suelos industriales de alto rendimiento que endurece y sella los suelos de hormigón, produciendo una superficie muy resistente al polvo, a los productos químicos y al agua. Diseñado para entornos comerciales e industriales de alta demanda.

Propiedades

- Ofrece una alta durabilidad y resistencia al desgaste, así como capacidad para resistir derrames químicos y tráfico intenso.
- Fácil de mantener.
- Proporciona un curado rápido y una aplicación sencilla para instalaciones que requieren máxima protección y poco tiempo de inactividad.
- Se adhiere y reacciona con el hormigón formando un enlace insoluble y duradero.
- Resistente al polvo, a las manchas (aceites y muchos ácidos) y al deterioro.
- Es bajo en COV respetuoso con el medio ambiente.
- Reduce los costos de mantenimiento, limpieza y reparaciones costosas.

Preparación

Producto no requiere dilución. Agitar antes de usar.

Rendimiento

Alta cobertura en superficies lisas. El poder de cubrición puede variar dependiendo del acabado y calidad del hormigón; 37-74 m²/L.

Datos técnicos

- Apariencia: Solución acuosa
- pH=11.5
- Contenido en sólidos: 21%
- Temperatura de aplicación: >5°C
- Repintado: 30-60 min
- Secado: 1-2h

Aplicación

Antes de la aplicación, asegúrese de limpiar a fondo la superficie y realizar cualquier reparación necesaria. SEALCEM® WT LI se puede aplicar sobre hormigón curado de cualquier edad. Agitar SEALCEM® WT LI y aplicar con rodillo de microfibra, extendiéndolo uniformemente para cubrir completamente el sustrato. Deje secar cada capa durante al menos 30-60 minutos antes de aplicar la siguiente capa. No aplicar demasiado

espesor, ya que puede provocar un curado incorrecto y decoloración. No limpie ni frote la superficie durante 72 horas (sin contacto con la humedad) para evitar la posibilidad de "blanqueamiento" o decoloración. Las propiedades finales del producto se alcanzan después de 14 días después de su aplicación por ello evitar agua estancada antes de este periodo

Mantenimiento

El mantenimiento regular, como barrer, fregar y lavar con limpiadores de pH neutro. Evite el uso de limpiadores ácidos o que contengan compuestos de limoneno o butilo.

Precauciones especiales

SEALCEM® WT LI es alcalino y puede causar irritación en los ojos y la piel. Evite el contacto prolongado con la piel y los ojos, y use equipo de protección adecuado durante la aplicación. Consultar ficha de seguridad del producto.

Presentación

Se presenta en bidón de 5L y garrafa de 25L.

Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso.

Condiciones de almacenamiento

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.



topciment.com

El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto.

Última edición: Abril 2024